

# ECOSTAR

## Jednokomponentni poliuretanski lak na vodenoj bazi za drvene podove



### Opis

ECOSTAR je jednokomponentni lak na bazi vode za drvene podove koji se odlikuje visokim sadržajem čvrste supstance, velikom otpornošću na habanje i prijatnim završnim izgledom. ECOSTAR daje drvetu topao i blago oksidiran izgled.

### Karakteristike

Odnoš smese	Jednokomponentni
Temperatura nanošenja	+10°C ÷ +25°C
Nanošenje	8 mm valjak od mikro vlakana / četka
Razređivanje ( ukoliko je potrebno )	DILUENTE DRH2O
Pokrivenost	80-100 g/m <sup>2</sup>
Sušenje	40' <sup>(1)</sup>
Sušenje ( bez ostajanja otiska prsta )	2 h <sup>(1)</sup>
Brušenje / poliranje	12 -24 h <sup>(1)</sup>
Premaz bez brušenja	2-4 h <sup>(1)</sup>
Nivo sjaja	LD: 60% sjaj; SL: 40% sjaj; OP: 20% sjaj; SUPER OP: 13% sjaj <sup>(2)</sup>
Hemijske i fizičke karakteristike	Dobre
Premaz	Odličan
Oksidacija drveta	Blaga
Uslovi skladištenja	LD, SL, OP: 1 godina <sup>(3)</sup>
Uslovi skladištenja	SUPER OP: 6 meseci <sup>(3)</sup>
Pakovanje	5 L
Čišćenje alata	DILUENTE DNH 40 ( dok se lak još nije osušio sa alata )

- 1 na 20°C i 65% relativne vlažnosti  
 2 na vlažni film od 90 mikrona očvrstnuo na 20 ° C i 65% relativne vlažnosti tokom 7 dana  
 3 u originalnim zatvorenim pakovanjima na temperaturama između + 10 ° C i + 25 ° C

### Način upotrebe

ECOSTAR lak se nanosi na izbrušene i usisane drvene podove. Drugi sloj ECOSTAR-a može se naneti nakon 2/4 sata (u ovom slučaju bez brušenja) ili nakon 12 -24 sata (u ovom slučaju brušenje sa diskom granulacije 220 ). Treći sloj ECOSTAR-a se može naneti prateći gore pomenute smernice. Da bi se postigli bolji rezultati i veća mekoća na dodir, savetuje se brušenje nakon svakog sloja.

U ciklusima koji se sastoje od prajmera i završne obrade apsolutno se ne preporučuje upotreba dvokomponentnog prajmera na bazi rastvarača (kombinovani ciklusi), ali preporučuje se upotreba jednokomponentnog prajmera na bazi vode kao ECOCROM ili ECORAPID (videti tehničke listove) i zatim ECOSTAR kao završni lak.

Primena ECOSTAR-a direktno na drvo koje sadrži tanin treba prethodno testirati.

### Beleška

Specijalne reološke karakteristike dozvoljavaju nanošenje laka sa gletericom koja ne ostavlja tragove.

Za održavanje drvenih podova tretiranih sa ECOSTAR-om, koristi se VELUREX asortiman proizvoda ( videte tehničke listove ).

### Elementi etikete

· Izaziva ozbiljnu iritaciju oka

· Nosite zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice · Ako iritacija očiju i dalje traje: Potražite lekarski savet / pomoć.



### Web link

Obavezno preuzmite najnoviju verziju ovog tehničkog lista sa sledećeg linka: [http://www.chimiver.com/tds/EN\\_ECOSTAR.pdf](http://www.chimiver.com/tds/EN_ECOSTAR.pdf)

