

ECOSTARTER

Jednokomponentni akrilni premaz na vodenoj bazi za drvene podove



Opis

ECOSTARTER je jednokomponentni akrilni premaz na bazi vode, specifičan za lakiranje drvenih podova. ECOSTARTER ima izvrsna hemijska i fizička svojstva, prozornost, lako brušenje i odgovarajući čvrsti ostatak.

Karakteristike

Odnos smese	Jednokomponentni
Temperatura nanošenja	+10°C ÷ +25°C
Nanošenje	valjak 8 mm / četka / pištolj za nanošenje
Razređivanje (ukoliko je potrebno)	DILUENTE DR H2O
Pokrivenost	70-100 g/m ²
Sušenje	20' ⁽¹⁾
Sušenje (bez ostajanja otiska prsta)	30' ⁽¹⁾
Brušenje	12 h ⁽¹⁾
Premazivanje bez brušenja	1-3 h ⁽¹⁾
Oksidacija drveta	slaba
Popunjenost pora	dobra
Uslovi skladištenja	1 godina ⁽²⁾
Pakovanje	5 L - 25 L
Čišćenje alata	DILUENTE DNH 40 (dok lak još nije osušen)

1 na 20°C i 65% R.H.

2 U originalnom pakovanju na temperature između +10°C i +25°C

Način upotrebe

Promućkati dobro pre upotrebe. ECOSTARTER se mora nanositi na drvene podove koji su ispunjeni, izbrušeni i pažljivo usisani. Moguće je naneti drugi sloj ECOSTARTER-a nakon 2 sata od prvog nanošenja (bez brušenja) ili nakon 12/24 sata (prethodno brušenje diskom granulacije 280/320). Naknadno lakiranje, prethodno pravilno brušenje, treba izvršiti ECOSTAR, ECOSTAR 2K ili ECOWOOD 2K (videti tehničke listove).

Napomena: ako se lakira drvo koje sadrži tanin, prethodno treba prvo testirati.

Elementi etikete

· Izziva ozbiljnu iritaciju oka.

· Ako je potreban lekarski savet, pri ruci neka bude pakovanje proizvoda ili etiketa. · Čuvati van domašaja dece. · Posle upotrebe temeljno oprati vodom. · Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. Ispirati oprezno vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko su prisutna, nastaviti sa ispiranjem. · Ako iritacija očiju i dalje traje, potražite lekarski savet.



Web link

Obavezno preuzmite najnoviju verziju ovog tehničkog lista sa sledećeg linka:



http://www.chimiver.com/tds/EN_ECOSTARTER.pdf