

PARKETTKOLL FLOT D/3

Jednokomponentni vinilni lepak u vodenoj disperziji za lepljenje jezgra i žleba, za gotove i laminirane drvene podove



Opis

PARKETTKOLL FLOT D/3 je jednokomponentni vinilni lepak u vodenoj disperziji bez rastvarača pogodnih za lepljenje između jezgra i žleba gotovih drvenih podova ili laminiranih podova koji su postavljeni na „plutajuća podešavanja“. Zbog svoje odlične vodootpornosti i toplotne stabilnosti, pogodan je i za tesarske radove, za lepljenje kupatilskih elemenata, kuhinjskih površina prozora itd. Lepljenje ima otpornost D3 klase prema DIN EN 204 standardu.

Karakteristike

Odnos smese	jednokomponentni
Temperatura nanošenja	+10°C + +25°C
Nanošenje	bočica sa usnom za sipanje
Maksimalno vreme otvoreno	10' ⁽¹⁾
Stvrdnjavanje	4 h
Pokrivenost	30-40 g/linearnih m
Boja	bela (prozirno sa očvrslim proizvodom)
Uslovi čuvanja	1 godina ⁽²⁾
Pakovanje	0,5 kg - 5 Kg
Čišćenje alata	Voda (pre očvršćavanja lepka)

¹ na 20°C i 65% R.H.

² U originalnom pakovanju na temperaturama između +10°C i +25°C

Način upotrebe

Za lepljenje podova sa žlebovima, raširite lepak na gornji deo žleba i odmah ga stavite na drugi deo osiguravajući maksimalno vlažno isticanje na zalepljenim površinama. Za ostale namene, raširite PARKETTKOLL FLOT D / 3 na jednu ili obe strane koje ćete lepiti i pritisnite oko 20 minuta. Ostatke lepka uklonite sa poda i radnu opremu odmah operite vrućom vodom.

Elementi etikete

· Bezbednosni list dostupan na zahtev. · Sadrži smesu od: 5- chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1), 1,2-Benzisothiazol-3 (2 H) -one. Može da izazove alergijsku reakciju.

Web link

Obavezno preuzmite najnoviju verziju ovog tehničkog lista sa sledećeg linka:



http://www.chimiver.com/tds/EN_PARKETTKOLL_FLOT_D3.pdf