

ECOPRIME HS 120 CROM

Dvokomponentni akrilno-poliuretanski prajmer na bazi vode za toniranje drvenih podova



Opis

ECOPRIME HS 120 CROM je dvokomponentni tonirajući prajmer na bazi vode, koji se koristi kao prvi sloj u ciklusima lakiranja na bazi vode za drvene podove, kako bi se postigao tipičan topli efekat poliuretanskog laka na bazi rastvarača. Zahvaljujući veoma visokom suvom ostatku, karakteriše ga veoma dobra pokrivenost, koja omogućava popunjavanje pora drveta jednim slojem. Takođe se lako brusi i može se koristiti za izjednačavanje nijansiranih slojeva drveta.

Karakteristike

Odnos smese	5/1
Temperatura nanošenja	+10°C ÷ +25°C
Nanošenje	8 mm mikrofiber valjak / četka
Razređivanje (ukoliko je potrebno)	DILUENTE DR H2O
Pokrivenost	90-120 g/m²
Sušenje	50' ⁽¹⁾
Sušenje bez otiska	2 h ⁽¹⁾
Potrebno vreme za rad	4 h ⁽¹⁾
Brušenje	24 h ⁽¹⁾
Oksidacija drveta	odlična
Popunjenost pora	odlična
Uslovi skladištenja	1 year ⁽²⁾
Pakovanje	6 L (5+1)
Čišćenje alata	DILUENTE DNH 40 (dok se proizvod sa alata ne osuši)

1 Na 20°C i 65% R.H.

2 U originalnom pakovanju na temperature između +10°C i +25°C

Način upotrebe

Dobro promućkati pre upotrebe.

ECOPRIME HS 120 CROM katalizovan u naznačenom odnosu i pažljivo homogeno pomešan, mora se naneti na prethodno položen drveni pod, izbrušen brusnim papirom granulacije 120 ili 150 i usisati. U kritičnim uslovima rada preporučujemo dodavanje DILUENTE DR H2O u količinama od 5-10% (videti odgovarajući tehnički list).

Kada se film stvrdne, tretirana površina će biti sjajna zbog visoke pokrivenosti ECOPRIME HS 120 CROM. Nakon 24 sata, nakon brušenja brusnim papirom granulacije 180/220, moguće je naneti završni premaz kao što su ECOSTAR 2K, ECOWOOD 2K ili ECOTRAFFIK 2K (videti odgovarajuće tehničke listove).

Napomene: Sačekajte 24 sata pre nanošenja završnog sloja preko ECOPRIME HS120 CROM. Najdublja topla boja se postiže tek nakon 24 sata kada je reakcija između ECOPRIME HS 120 CROM i drveta završena. Niske temperature i prekomerne količine proizvoda mogu usporiti vreme sušenja i brušenja.

Elementi etikete

- Za više informacija o bezbednoj upotrebi proizvoda preporučuje se konsultovanje sa najnovijom verzijom Bezbednosnog lista.

Web link

Obavezno preuzmite najnoviju verziju ovog tehničkog lista sa sledećeg linka:



http://www.chimiver.com/tds/EN_ECOPRIME_HS_120_CROM.pdf